



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH RAPID BUTIL - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

CINTA BUTÍLICA SELLADORA PROTEGIDA CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO DE ALTA FUERZA DE DESGARRO.

CARACTERÍSTICAS:





RAPID BUTIL es una cinta autoadhesiva selladora constituida por un compuesto de goma de butilo protegida con una lámina metálica de aluminio reforzada con PET de alto poder mecánico, disponible en varios formatos y colores.

RAPID BUTIL se adhiere fácilmente y de manera definitiva a toda clase de materiales, como plástico, vidrio, metal, policarbonato, madera.

- Resistente a los desgarros.
- Impermeable y Autoselladora.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.
- Excelente poder adhesivo a bajas temperaturas.
- Nula migración de aceites.
- Gran estabilidad frente al calor.
- Sin solventes.

APLICACIONES:

Sellar y cerrar juntas entre materiales como vidrio, acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, plástico, así como los materiales de construcción más comunes.



*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 3

Revisión: 01 – 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH RAPID BUTIL - FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

RAPID BUTIL es compatible con la mayor parte de los materiales que suelen emplearse en la construcción. Las superficies sobre las que se coloquen las cintas habrán de estar secas, limpias y no deberán presentar impurezas. Si la superficie de colocación es porosa, aplíquese una mano de Primer Butilo a razón de +/- 250 g/m². Se recomienda el uso del Primer Butilo y atenerse rigurosamente a las indicaciones del producto, pues una aplicación errónea de la imprimación o el hecho de no respetar los tiempos y formas señaladas pueden ir en detrimento del buen funcionamiento de la cinta. Para la colocación de las cintas RAPID BUTIL no se requiere ninguna herramienta en especial.



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

PEACH RAPID BUTIL - FICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN: Una vez preparada la superficie, actuar de la manera siguiente:

- Elegir el rollo de RAPID BUTIL de la anchura y el acabado metálico más adecuados.
- Desenrollar el producto hasta alcanzar la longitud deseada.
- Quitar la película de silicona que recubre la parte adhesiva y situar la cinta en la posición oportuna.
- Ejercer presión con un rodillo o un paño.

NOTAS IMPORTANTES:

Almacenamiento: La calidad y las características de los materiales permanecen inalterables durante un periodo de tiempo muy largo, de todas formas se aconseja utilizarlo en el plazo de 12 meses.

Para un correcto almacenamiento se aconseja un lugar seco, cubierto y a una temperatura entre los +5°C y los +40°C. El almacenaje a una temperatura superior a los 50 °C puede provocar dificultades a la hora de despegar el papel adherente durante la instalación. No teme el hielo.

Precauciones y Seguridad: El material no es peligroso para usos normales y si es utilizado por personal cualificado. En ciertas condiciones existe el riesgo de cortes o heridas. Mantener lejos del alcance de los niños. Para más información está disponible la ficha toxicológica de seguridad.

El fabricante no es responsable del uso y aplicación de los productos. Los selladores butílicos son productos plásticos deformables. Evítese utilizarlos en substitución de un sistema de fijación mecánica para fijaciones permanentes y en aplicaciones en las que el sellador haya de soportar algún peso. Los adhesivos butílicos son sensibles a los solventes. Queda a discreción del aplicador el control de la compatibilidad con la superficie en lo que se refiere a la adherencia, así como de la compatibilidad química en el intervalo de temperaturas de aplicación.

Dimensiones: Longitud estándar: 10 m.
Grosor estándar: 0,8 mm.
Anchura estándar: 15 / 30 cm.

COD.

**PEAC RAPID BUTIL AL 15
PEACH RAPID BUTIL AL 30**

**7123
7125**

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 3 de 3
Revisión: 01 – 11/09/2021